

Техническое описание

art. 3002 - Mineros Armiermörtel

MINÉROS
Steinrestaurierung mit System

Характеристика и свойства

MINEROS - Armiermörtel – это чисто минеральная сухая смесь, изготовленная в заводских условиях и предназначенная для монтажа металлических армирующих элементов на натуральном камне. Продукт абсолютно свободен от хлоридов и солей, вызывающих процесс коррозии. MINEROS – Armiermörtel пластичен при переработке, гарантирует прочность соединения и быстроту схватывания.

Переработка

MINEROS - Armiermörtel размешивать только с чистой водой до получения плотной, пластичной консистенции. Просверленные отверстия должны быть свободными от пыли и отделяющихся частиц. Перед работой отверстия смочить достаточным количеством воды. Объем готового раствора рассчитывать не более, чем на 30 минут работы. Время переработки зависит от температуры и количества затворной воды в смеси. Повторная добавка воды в однажды приготовленный раствор не допускается. В качестве армирующего материала применять сталь V4A – Stahl. В силу своей стойкости к коррозии и термическим изменениям, применение именно этой стали представляется наиболее выгодным. В местах вертикально поднимающейся влаги и в зонах длительно находящимся под ее воздействием, применение армирующего материала недопустимо. Так же армирующие элементы не должны пересекать швы и связывать между собой отдельные строительные элементы. Дальнейшая обработка армированных участков продуктом MINEROS – Antrag - Mörtel следует после достаточного отверждения MINEROS – Armiermörtel.

Форма поставки

MINEROS – Armiermörtel поставляется в пластиковых ведрах 5 кг. Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении 6 месяцев.

Представленная техническая информация базируется на основе теоретических разработок и опыта применения продукта, при этом она может быть дополнена и расширена. Так, как нанесение и обработка продукта происходят вне нашего влияния, то содержание технического описания не является гарантией производителя. Что бы убедиться в правильности выбора продукта и технологии его применения, рекомендуем выполнение пробного участка на объекте. При появлении новой редакции технического описания, прежнее теряет свою силу.

KRUSEMARK

Werk Mühlheim

KRUSEMARK GmbH & Co. KG
Industriestraße 25-27
63165 Mühlheim am Main
Telefon 06108/7099-0
Telefax 06108/7099-49

Niederlassung Sachsen

KRUSEMARK GmbH & Co. KG
An der Schule 2
01723 Wilsdruff
Telefon 035204/61010
Telefax 035204/61015