

## Техническое описание

### art. 3005 - Mineros Natursteinlasur

#### Характеристика и свойства

Лазурь для изготовления лессирующих покрытий на натуральном камне MINÉROS Natursteinlasur – это минеральная силикатная краска, соответствующая DIN 18363, на базе жидкого, водного, калийного стекла. В результате длительного, по времени, периода силикатизации, она приобретает феноменальную прочность сцепления с поверхностным слоем натурального камня, при этом пористость и структура камня остаются неизменными. Легко перерабатывается и имеет высокую паропроницаемость. Служит для выравнивания по тону отреставрированных продуктами MINÉROS участков, с аутентичным каменным основанием.

#### Требования, предъявляемые к основанию.

##### Построение окрасочной (лессирующей) системы

Основание должно быть минеральным, несущим, сухим, свободным от масел, жиров и других разделительных субстанций, а так же пыли. Если в производство идет свежизготовленное из реставрационных составов MINÉROS, основание, то для обеспечения надежной адгезии, необходимо с отреставрированных участков предварительно удалить возможное цементное молочко. Свежие участки, дополненные реставрационными составами MINÉROS, перед окраской должны выдержать необходимый технологический перерыв, для того, что бы щелочные соединения успели в достаточной степени саморазложиться и в дальнейшем не препятствовать нанесению лессирующей системы. Участки, предназначенные под лессировку прогрунтовать продуктом MINÉROS-Naturstein-Verdünner для выравнивания впитывающей способности основания. Обязательно предусмотреть защиту необрабатываемых участков, поскольку случайное попадание капель продукта на стекло, камень и т.д. может привести к образованию пятен. При наличии на обрабатываемых поверхностях высолов, необходимо выяснить и устранить причину их образования.

#### Концентрация

MINÉROS-Natursteinlasur перед применением в качестве лессирующего покрытия должна, в обязательном порядке, разводиться с MINÉROS-Naturstein-Verdünner в пропорции минимум 1:1 по объему. В зависимости от впитывающей способности основания и желаемой интенсивности цветового воздействия лазури, так же возможны другие соотношения. В качестве кроющей краски и в зависимости от основания, MINÉROS-Natursteinlasur можно применять разбавленной примерно на 10% с MINÉROS-Naturstein-Verdünner.

**Внимание: MINÉROS-Natursteinlasur ни в коем случае нельзя разбавлять водой.**

#### Переработка

При нанесении MINÉROS-Natursteinlasur в помещениях, следить за достаточной вентиляцией. Не перерабатывать при температуре ниже +8°C, под прямыми солнечными лучами и при очень сухой и жаркой погоде. Производство лазури в цвете осуществляется на заводе головного предприятия по предоставленному образцу натурального камня. Конечный результат достигается выполнением пробных участков непосредственно на объекте подбором соотношения MINÉROS-Natursteinlasur и MINÉROS-Naturstein-Verdünner.

KRUSEMARK

Расход: 100-170мл/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности и структуры поверхности основания, а так же консистенции лазури. Точная калькуляция необходимого объема продукта на объект, так же определяется путем выполнения пробных участков.

### **Очистка инструмента**

Сразу после использования - водой.


### **Хранение**

Хранить в прохладном месте, при температуре не ниже +8°C.

### **Форма поставки**

Упаковка 5 и 10 литров.

Представленная техническая информация базируется на основе теоретических разработок и опыта применения продукта, при этом она может быть дополнена и расширена. Так, как нанесение и обработка продукта происходят вне нашего влияния, то содержание технического описания не является гарантией производителя. Что бы убедиться в правильности выбора продукта и технологии его применения, рекомендуем выполнение пробного участка на объекте. При появлении новой редакции технического описания, прежнее теряет свою силу.



# KRUSEMARK

#### **Werk Mühlheim**

KRUSEMARK GmbH & Co. KG  
Industriestraße 25-27

63165 Mühlheim am Main

Telefon 06108/7099-0  
Telefax 06108/7099-49

#### **Niederlassung Sachsen**

KRUSEMARK GmbH & Co. KG  
An der Schule 2

01723 Wilsdruff

Telefon 035204/61010  
Telefax 035204/61015

#### **ООО «РЦП-Украина»**

02099, Украина, г. Киев,  
ул. Оросительная, 5, оф. 302

info@rcp-ukraine.com.ua

Телефон 38(067)2901919  
Телефон 38(050)2901919□