

Техническое описание

art. 3007 - Mineros Siloxanimprägnierung

Состав и свойства

MINÉROS-Siloxanimprägnierung – это бесцветный импрегнат-гидрофобизатор на базе растворителей для всех минеральных оснований. MINÉROS-Siloxanimprägnierung в силу своей высокой пропитывающей способности, обеспечивает значительное сокращение проникновения воды в натуральный камень (или другое минеральное основание), а вместе с ней и вредных, для строительных материалов, веществ. Паропроницающая способность основания, при этом, остается в пределах допустимых параметров. MINÉROS-Siloxanimprägnierung препятствует отложению на поверхности обработанных оснований техногенных загрязнений, высолов и биологических образований в серьезных объемах. Поскольку продукт имеет высокую степень противостояния щелочным средам, его можно использовать на основаниях, с определенным содержанием остаточной влаги. В областях, подверженных вертикально поднимающейся влаге, лучше отказаться от применения продукта до оборудования горизонтальной отсечки влаги и осушения кладки до необходимого уровня.

Переработка

MINÉROS-Siloxanimprägnierung наносится на сухое, чистое основание ручным насосом, электрическим насосом, либо аппаратурой «Airless», как правило в один, либо в два прохода «мокрый-по-мокрому». Наносить обливом, но не распылением, сверху – вниз, длина мокрой пленки примерно 30 – 40 см. Температура переработки от 0°C до +25°C. Применение MINÉROS-Siloxanimprägnierung разрешено не ранее, чем через 14 дней после завершения работ реставрационными составами MINÉROS, и через 28 дней, после нанесения MINÉROS-Steinverfestiger OH. MINÉROS-Siloxanimprägnierung уже через 6-8 часов показывает хороший гидрофобный эффект. Поверхности не подлежащие обработке, должны быть защищены от случайного попадания на них капель и брызг продукта. Средний расход продукта при 2-х разовом нанесении составляет примерно 0,4л/м². MINÉROS-Siloxanimprägnierung является пожароопасным продуктом, требующим, при хранении и работе с ним, соблюдения необходимых мер безопасности. Для определения эффективности работы продукта, рекомендовано выполнение пробного участка на объекте, либо проведение лабораторных испытаний.

Особые указания

MINÉROS-Siloxanimprägnierung содержит в себе растворитель и является легко воспламеняемым. Согласно предписанию от 8 сентября 1975 года, приложение II №2.1, продукт подлежит соответствующей маркировке. При нанесении не распылять. Не работать рядом с источниками открытого огня, искрения. Закрытые помещения – проветривать. Не пытаться размешивать с водой. Избыток продукта, попадающий на не впитывающие основания, в свежем состоянии смывать с применением растворителя, например V 101.

KRUSEMARK

Расход

Натуральный камень	0,5 – 1,0 л/м ²
Известково-песчаный камень гладкий	0,5 л/м ²
Известково-песчаный камень колотый	0,5 л/м ²
Асбестцемент	0,2 - 0,3 л/м ²
Бетон	0,3 – 0,5 л/м ²
Кирпичная кладка	0,4 – 0,8 л/м ²
Штукатурка	0,5 – 0,8 л/м ²

Инструмент и приспособления

Аппараты низкого давления

Аппаратура «Airless»

Кисти, валики (для пробных и небольших участков)

Очистка инструмента

В свежем состоянии – спиртом или растворителем.

Хранение

Хранить только в помещениях с температурой не превышающей +30°C. Минимальный срок хранения 6 месяцев.

Форма поставки

Упаковка 5, 10, 30, 200л.

Технические характеристики

База	олигомерные производные силоксанов.
Содержание силоксана	более 6%
Класс опасности	VbF"AlI"EVO IIIa/3
Плотность	пр. 0,87
Вязкость	пр. 100 – 120 mPas

Представленная техническая информация базируется на основе теоретических разработок и опыта применения продукта, при этом она может быть дополнена и расширена. Так, как нанесение и обработка продукта происходят вне нашего влияния, то содержание технического описания не является гарантией производителя. Что бы убедиться в правильности выбора продукта и технологии его применения, рекомендуем выполнение пробного участка на объекте. При появлении новой редакции технического описания, прежнее теряет свою силу.

KRUSEMARK

Werk Mühlheim

KRUSEMARK GmbH & Co. KG
Industriestraße 25-27

63165 Mühlheim am Main

Telefon 06108/7099-0
Telefax 06108/7099-49

Niederlassung Sachsen

KRUSEMARK GmbH & Co. KG
An der Schule 2

01723 Wilsdruff

Telefon 035204/61010
Telefax 035204/61015

ООО «РЦП-Украина»

02099, Украина, г. Киев,
ул. Оросительная, 5, оф. 302

info@rcp-ukraine.com.ua

Телефон 38(067)2901919
Телефон 38(050)2901919□