



## NICELA GMBH COSWIG

# art. 4001 - Nicela Renoviergrund (Lusokyd)

**Грунт для защиты и реставрации древесины, а также для  
невпитывающих оснований (наружное применение)**

### Техническое описание

NICELA Renoviergrund (Lusokyd) – это грунт на базе натуральных полимеров и растворителя для защиты новой и реставрации старой древесины, полностью укрывистый, персикового цвета с исключительным выравнивающим эффектом. Паропроницаемый. Хорошее порозаполнение. Отлично шлифуется. Подходит для любых пород древесины. В комбинации с лазурями, проявляет отличный осветляющий эффект даже на очень старой, ранее окрашенной или пораженной биологическими загрязнениями, потемневшей древесине. Кроме того, продукт используется при грунтовании некоторых не впитывающих поверхностей и применяется в системе окраски элементов фасадного декора из вспененного полиуретана, гипса, пенопласта и т.д. В качестве финишного декоративного слоя, рекомендуется применять краски и лазури фирм Nicela и Rhenocoll (требуйте рекомендации у представителя производителя). Для наружных работ. Оснащен биологической и биоцидной защитой. Ультрафиолетостойкий.

### Сфера применения:

NICELA Renoviergrund (Lusokyd), в первую очередь, предназначен для восстановления защитного окрасочного лессирующего слоя на старой, поврежденной древесине, например: стены деревянных домов, беседки, заборы, перголы и т.д. При необходимости, грунт можно применять и для защиты новых деревянных поверхностей. Подходит для любых древесных пород, используемых в строительстве. Применяется в системе с цветными лазурями: NICELA Lasur (Lusokyd); Rhenocoll Rhenodecor Lasur и др. (требуйте рекомендации у представителя производителя). Кроме того, продукт подходит для грунтования некоторых не впитывающих поверхностей: вспененный полиуретан, пенопласт (применяемых для имитации элементов лепного декора). Возможно нанесение на гипс, вызревшие бетонные основания, старую штукатурку с последующей обработкой кроющими фасадными красками Rhenocoll.

### Основание:

Основание должно быть чистым, обеспыленным, свободным от жиров, масел, разделительных средств и т.д.. Старые несущие лакокрасочные покрытия на деревянных основаниях можно оставить, однако разрушаемые, шелушащиеся участки покрытия необходимо с поверхности устранить.

Биологические загрязнения удалить механически, не нарушая основания, либо обработать продуктом Algip Ex. Разрушения восстановить соответствующими шпаклевочными массами. Перед нанесением грунта, всю поверхность рекомендуется протереть ветошью с растворителем.

#### Переработка:

NICELA Renoviergrund (Lusokyd) можно перерабатывать аппаратами воздушного и безвоздушного распыления, кистью, валиком. На деревянные основания рекомендовано наносить минимум два слоя, причем первый слой – обязательно кистью или валиком. Это обеспечивает наиболее тщательное заполнение пор, пазов, стыков и т.д.. Второй слой в целях экономии времени, можно наносить машинным способом. На все другие основания возможно нанесение от одного до нескольких слоев, в зависимости от впитывающей способности обрабатываемого материала, любым способом, на выбор. Перед применением, продукт тщательно перемешать в емкости и повторять эту процедуру через каждые 20 – 30 мин. работы. Избегать нанесения под открытыми лучами солнца. При необходимости, грунт разбавляют до желаемой консистенции растворителем ТВ 196043.

#### Технические характеристики:

Вязкость	20 – 25 сек. истекания (воронка 4мм.)
Сухой остаток	пр. 51%
Плотность при 20° С	пр. 1,02 кг/л.
Мин. температура нанесения	10° С
Макс. относительная влажность	70%
Расход на 1 слой	100 мл/м <sup>2</sup> . (толщина сухой пленки пр. 50µm)
Время сушки (при 23° С и ОВВ 65%):	
• перед дальнейшей обработкой	3 часа
• для штабирования	12 часов
• полное высыхание	18 часов
Срок хранения при 20° С	12 месяцев
Точка воспламенения	>26° С
Очистка инструмента	Сразу после применения растворителем ТВ 196043
Форма поставки	Ведро белой жести 30 кг.

#### Условия хранения и транспортировки:

Не нуждается в теплом транспорте, хранить в сухом помещении, избегать попадания на упаковку прямых солнечных лучей.

Наши указания основаны на опыте предыдущих разработок. Мы отвечаем за безупречное качество наших продуктов, однако не в состоянии гарантировать успешное выполнение работ, поскольку переработка продукта лежит вне зоны нашей ответственности и влияния. В некоторых случаях мы рекомендуем выполнение пробных участков. Помимо этого, мы несем ответственность за действие наших стандартных условий сделки. С появлением данного технического описания, прежнее, теряет свою силу.