



## Техническое описание

### art. 8016 - KEIM Spezial-Fixativ

Разбавитель - грунтовочное средство

#### 1. Описание продукта

KEIM Spezial-Fixativ это разбавитель и грунтовочное средство из чистого жидкого силиката калия с низким содержанием органических добавок для дисперсионных силикатных красок KEIM, согласно VOB/C DIN 18363, раздел 2.4.1.

#### 2. Области применения

KEIM Spezial-Fixativ служит в качестве разбавителя для следующих окрасочных систем KEIM:

- KEIM Granital-System;
- KEIM Quarzil-System;
- KEIM Ecosil-ME-System;
- KEIM Mucal-Top.

С помощью KEIM Spezial-Fixativ можно регулировать и снижать впитывающую способность минеральных оснований.

#### 3. Свойства продукта

KEIM Spezial-Fixativ в результате процесса силикатизации образует нерастворимое соединение с основанием, обладает высокой способностью к диффузии водяного пара и погодоустойчивостью, не горюч.

- в результате силикатизации образует нерастворимое соединение с основанием;
- устойчив к атмосферным воздействиям;
- не образует пленку;
- экстремально высокая паропроницаемость;
- не горюч;
- устойчив к воздействию УФ излучения;
- препятствует образованию грибка и плесени;
- устойчив к промышленным выхлопным газам;
- устойчив к воздействию растворителей;
- экологичный, обеспечивает оптимальный экологический баланс;
- биологически безупречен со строительной точки зрения.

#### Технические характеристики:

- Удельный вес: пр. 1,03 г/см<sup>3</sup>
- Значение pH: пр. 11,3
- Органические компоненты: < 5 %

**Оттенок:** молочный.

#### 4. Указания по переработке

##### Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, впитывающим, чистым, без пыли и жировых отложений.

##### Переработка:

Для предварительного грунтования сильно впитывающих оснований:

KEIM Spezial-Fixativ наносить кистью, неразбавленным.

В качестве разбавителя в системах KEIM Granital, KEIM Quarzil, KEIM Ecosil-ME и KEIM Mucal-Top: см. соответствующее техническое описание.

##### Условия нанесения:

Температура окружающего воздуха и основания  $\geq + 5$  °C. Не наносить под воздействием прямых солнечных лучей, на нагретое под солнцем основание.

Беречь поверхности до и после нанесения грунтовочного покрытия и краски от воздействия прямых солнечных лучей, ветра и дождя.

##### Время высыхания:

Между предварительным грунтованием и нанесением грунтового слоя, а также между нанесением окрасочных слоев необходимо выдерживать время высыхания мин. 12 часов.

##### Расход:

Для предварительного грунтования гладких оснований: пр. 0,1 – 0,2 л/м<sup>2</sup> KEIM Spezial-Fixativ.

Данные значения расхода являются приблизительными.

Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного участка непосредственно на объекте.

##### Очистка инструмента:

Сразу после применения очистить большим количеством воды.

#### 5. Форма поставки:

Упаковка 5 и 20 л.



## 6. Хранение:

Срок хранения составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей.

## 7. Утилизация:

ЕС-код утилизации отходов № 06 02 99.  
Утилизировать только абсолютно пустую тару.

## 8. Правила техники безопасности:

Минеральное вяжущее с щелочным действием. Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для нанесения (например, стекло, природный камень, керамика, древесина и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования необходимо растворить в боль-

шом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг.

Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-SK 02.

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.



**KEIMFARBEN**  
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16  
86420 Diedorf  
Tel. 0821 4802-0  
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6  
15926 Luckau  
Tel. 035456 676-0  
Fax 035456 676-38

[www.keimfarben.de](http://www.keimfarben.de)  
[info@keimfarben.de](mailto:info@keimfarben.de)