

Техническое описание

art. 8126 - Keim Porosan-Dichtungsslämme

Минеральный гидроизоляционный шлам



1. Описание продукта

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme это минеральное покрытие на базе цемента, тонкофракционных песков и герметизирующих средств. Зернистость 0 – 0,7 мм.

2. Области применения

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme предназначен для вертикальной гидроизоляции новых и старых строений внутри и снаружи, против почвенной влаги, напорных поверхностных /сточных и грунтовых вод.

3. Свойства продукта

- нанесение кистью/шпателем
- противостоит напорным водам
- морозоустойчив
- легок в переработке
- с хорошей адгезией

4. Указания по переработке

Подготовка основания:

Основанием для KEIM Porosan-Dichtungsschlämme является штукатурка KEIM Porosan-Trass-Zementputz. Поверхность штукатурного слоя должна быть чистой, без трещин и заусенцев. Дефектные места зашпаклевать KEIM Porosan-Dichtungsschlämme. Выступающие углы и места примыканий закруглить. Поверхность непосредственно перед нанесением основательно смочить до матово – влажного состояния.

Переработка:

KEIM Porosan-Dichtungsschlämme перемешать с водой до полностью однородной, без комков, шламмообразной консистенции и нанести при помощи щетки на матово – влажное основание. Второй слой шламма можно наносить шпателем, при этом предыдущий слой должен затвердеть, но не просохнуть полностью. Свежие слои защищать

от экстремального воздействия тепла, дождя, мороза и сквозняков. Уже схватившийся гидроизоляционный шлам дальнейшей переработке не подлежит.

Указание:

Если на KEIM Porosan-Dichtungsschlämme в качестве дополнительной защиты от влаги должен быть нанесен KEIM Indulastic, необходимо выдержать технологический перерыв сроком 5 дней.

Условия нанесения:

Не перерабатывать при слишком высоких температурах воздуха и/или сильном ветре, а так же при температуре окружающего воздуха и основания ниже + 5°C.

Расход:

Условия	Минимальная толщина слоя	кг/м ²
Грунтовая влага	2 мм	пр. 4,0
Поверхностные /сточные воды без давления	2,5 мм	пр. 5,0
Напорная влага	3,5 мм	пр. 7,0

Очистка инструментов:

Сразу после применения промыть большим количеством воды.

5. Форма поставки:

Мешок 25 кг.

6. Хранение:

При сухом хранении 12 месяцев (на деревянных поддонах).

7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 17 01 01.

Не допускать попадание продукта в канализацию.

Остатки раствора с водой, после отверждения утилизировать как строительный мусор. Пустые мешки утилизировать согласно ведомственных предписаний.

8. Правила техники безопасности:

Поверхности не подлежащие обработке укрывать защитным полотном/пленкой. При случайном попадании продукта на необрабатываемые поверхности, немедленно растворить большим количеством воды и удалить.

Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

GIS Код продукта: ZP 1. (код информационной системы для опасных веществ в цементосодержащих продуктах).

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de