

Техническое описание

art. 8143 - Keim Restauro®-Lasur

Реставрационная лазурь по натуральному камню



1. Описание продукта

KEIM Restauro-Lasur это готовая к применению тонкослойная краска-лазурь на базе золь-силиката, предназначенная для лессирующего покрытия натуральных камней. KEIM Restauro-Lasur является водоотталкивающей и выполняет требования DIN 18363, раздел 2.4.1.

2. Области применения

KEIM Restauro-Lasur в комбинации с KEIM Restauro-Fixativ особенно хорошо подходит для лессирующего цветного оформления поверхностей песчаника, например для выравнивания по тону ремонтных мест и аутентичной каменной субстанции.

KEIM Restauro-Lasur и KEIM Restauro-Fixativ можно смешивать в любом соотношении, в зависимости от желаемого лессирующего эффекта. Для слабо впитывающих поверхностей в качестве разбавителя применять KEIM Spezial-Fixativ.

3. Свойства продукта

Технические характеристики:

Плотность: пр. 1,2 – 1,3 г/см³
Сопротивление диффузии водяного пара:
sd (H₂O) ≤ 0,01 м.

Оттенок:

Коллекции цветов KEIM Natursteinkarte и KEIM Palette Exclusiv.

4. Указания по переработке

Основание:

Минеральное основание должно быть обеспыленным и сухим. Старые покрытия, имеющие плохое сцепление с основанием удалить полностью.

Предварительная фиксация:

Сильно впитывающие и/или осыпающиеся основания требуют бесцветную предварительную фиксацию неразбавленным KEIM Restauro-Fixativ.

Лессирующее покрытие:

При наружном применении, в соответствии с требованиями по устойчивости к атмосферным воздействиям, наносится двукратное лессирующее покрытие. Если требуется получение особенно прозрачного эффекта, возможно нанесение одноразового лессирующего покрытия с предварительной фиксацией основания KEIM Restauro-Fixativ.

Грунтовочное покрытие:

Грунтовочное лессирующее покрытие наносится по правилам сильно разбавленным, при помощи кисти. Соотношение при разбавлении 1 : 10 или 1 : 20 с KEIM Restauro-Fixativ или KEIM Spezial-Fixativ.

Финишное покрытие:

Финишное лессирующее покрытие можно наносить неразбавленной KEIM Restauro-Lasur или разбавленной в зависимости от желаемого лессирующего эффекта с KEIM Restauro-Fixativ или KEIM Spezial-Fixativ.

Расход:

Предварительная фиксация:
пр. 0,2 л/м² KEIM Restauro-Fixativ.

Лессирующее двукратное покрытие:

0,1-0,2 л/м² KEIM Restauro-Lasur и
0,1-0,4 л/м² KEIM Restauro-Fixativ.

Данные значения расхода являются приблизительными. Точный расход зависит от состояния основания, способа нанесения и может быть определен путем выполнения пробного участка.

Дополнительная защита от влажности:

Особенно при применении тонкослойных лессирующих покрытий могут потребоваться дополнительные мероприятия по защите сильно нагружаемых влагой площадей и влаговосприимчивых строительных материалов. В таких случаях рекомендуется гидрофобное грунтование KEIM Silangrund и в качестве разбавителя для KEIM Restauro-Lasur использовать KEIM Spezial-Fixativ.

Время высыхания:

Между предварительной фиксацией и лессирующим покрытием требуется технологический перерыв 12 часов, между лессирующими покрытиями 24 часа. В случае грунтования необходимо выдерживать пр. 4 часа до нанесения лессирующего покрытия.

Указание:

Последующая обработка водооталкивающими средствами при использовании KEIM Restauro-Lasur не требуется.

Очистка инструмента:

Сразу после применения промыть большим количеством воды.

5. Форма поставки:

Упаковка 1; 5 и 15 л.

6. Хранение:

Срок хранения KEIM Restauro-Lasur составляет 12 месяцев, если хранение происходит в закрытой упаковке, в прохладном месте, при температуре выше нуля. Защищать от жары и воздействия прямых солнечных лучей.

7. Утилизация:

Код утилизации отходов (ЕС): 08 01 12.

Утилизировать только абсолютно пустую тару.

8. Правила техники безопасности

Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для окрашивания (например, стекло, природный камень, керамику, древесину и т. д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования, необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.

Код продукта: M-SK 01.

См. сертификат безопасности ЕС.

Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные рекомендации по применению могут помочь в выборе наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в промышленности практикой, надлежащим образом убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью улучшения продукта или возможностей его применения. С появлением данной редакции предыдущие редакции считаются недействительными.



KEIMFARBEN
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
86420 Diedorf
Tel. 0821 4802-0
Fax 0821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6
15926 Luckau
Tel. 035456 676-0
Fax 035456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de