



art. 2002 - Optimal Plus (Scheibenputz – Rillenputz)

**Грубая шероховатая штукатурка;
штукатурка, поверхность «короед»**

Техническое описание

Область применения:

OPTIMAL PLUS используются для декоративного оформления фасадов и внутренних стен. Из-за своего состава и технических свойств OPTIMAL PLUS особенно хорошо применима в качестве финишного штукатурного слоя в теплоизоляционной фасадной системе KALOTHERM.

Состав /свойства:

OPTIMAL PLUS это сухая минеральная смесь, изготовленная в заводских условиях. Относится к группе растворов CS II (прочность на сжатие через 28 дней: 1,5 – 5,0 N/мм²), производится из высококачественных кварцевых песков различных фракций, соответствующих нормам гидравлических вяжущих, а так же из точно согласованных, с целью улучшения качества продукта, наполнителей. В качестве структурного зерна для грубой шероховатой штукатурки применяются чисто известняковые и мраморные частицы определенных фракций. Для цветных штукатурок OPTIMAL PLUS применяются исключительно известково-цементные и светоустойчивые цветные пигменты. OPTIMAL PLUS обладает гидрофобным (водоотталкивающим) эффектом и отличается простотой в переработке.

Фракция / расход:

1,5 мм	пр. 6 м ² /мешок
2,0 мм	пр. 5 м ² /мешок
3,0 мм	пр. 3 м ² /мешок
4,0 мм	пр. 2 м ² /мешок

Форма поставки:

Мешок 30 кг.

Хранение:

В сухом месте, на деревянных помостах, защищать от сквозняков.

Цвета:

OPTIMAL PLUS поставляется во всех тонах цветовой коллекции SCHAEFER KRUSEMARK. Особые цвета возможны по заказу. Для применения цветных OPTIMAL PLUS необходимо учитывать техническую информацию «выбор и переработка цветных высококачественных штукатурок», это касается и выравнивающих окрасочных систем.

Изготовление смеси:

Возможно всеми общеизвестными штукатурными машинами. При ручной переработке OPTIMAL высококачественная штукатурка смешивается с водой в соответствующей пропорции. Потребность воды зависит от типа штукатурки и зернистости, и составляет от 8 до 11 л/мешок. Использовать только чистую воду. При перемешивании следить за равномерной консистенцией раствора а так же за одинаковым временем и интенсивностью перемешивания всего объема используемого продукта.

Переработка:

Отвержденную штукатурку - подложку (основание) увлажнить равномерно и в достаточной степени. Поверхность обработать по регламенту грунтовками ISOLIERGRUND или QUARZGRUND на выбор. Гипсовое основание обрабатывать неразбавленным QUARZGRUND.

При применении цветного OPTIMAL рекомендуется применение грунтовок ISOLIERGRUND PLUS или QUARZGRUND тонированных в цвет финишного штукатурного слоя.

Подготовленный раствор наносится и структурируется по принципу «свежий-по-свежему» требуемой толщиной при помощи кельмы и соответствующих инструментов для структурирования. Материал для определенной площади перемешивается одной порцией или в едином непрерывном процессе. Нанесение и структурирование материала на определенную площадь следует одним проходом. Раствор нельзя перерабатывать при температуре воздуха и основание ниже 5 °C и выше 30 °C. Свежештукатуренный фассад защищать от дождя, мороза и быстрого высыхания под солнцем и ветром.

Указания по безопасности:

С влагой раствор вступает в сильную щелочную реакцию – избегать контакт с глазами и кожей. Пыль не вдыхать. Более детальная информация находится в соответствующих паспортах безопасности.

Представленная техническая информация базируется на основе собственных испытаний и опыта по применению. Она не обязательна для каждого конкретного случае применения и не освобождает потребителя от собственных проверок и проб. Действуют общепризнанные ремесленные правила строительной техники а так же соответствующие нормативы и рекомендации. Техническая информация о дополнительных продуктах и технический сервис - по запросу. Право вносить печатные изменения в рамках технического прогресса мы оставляем за собой. При этом остаются в силе наши общие условия для совершения сделок. Редакция 02/2012. (АГБ).